


金属基材用グラビア印刷向けアクリナール（ラッカータイプ）

TZ#9102をベースに基材密着性を向上させたものが TZ#9107 です。
 TZ#9107の塗膜硬度をアップさせたものが TZ#9109 です。



名称	TZ#9102	TZ#9107	TZ#9109
加熱残分 (%)	44 ~ 48	40 ~ 44	44 ~ 49
粘度 (ガードナー)	H ~ L	V ~ Z1	W ~ Z1
溶液酸価 (mg KOH/g)	2 ~ 5	6 ~ 11	6 ~ 12
固形水酸基価 (mg KOH/g)	-	-	-
計算Tg (°C)	-8	44	54
溶剤組成	メチルエチルケトン	酢酸エチル/ イソプロピルアルコール	イソプロピルアルコール/ トルエン

(注) 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。