


金属基材用スプレー塗装向けアクリナル（ラッカータイプ）

TZ#9110 をベースに塗膜硬度をアップしたものが TZ#9113 です
 TZ#9110 をベースに柔軟性を向上させたものが TZ#9101 です



名称	TZ#9110	TZ#9101	TZ#9113
加熱残分 (%)	50 ~ 54	54 ~ 58	50 ~ 54
粘度 (ガードナー)	Z ~ Z4	D ~ H	Y ~ Z3
溶液酸価 (mg KOH/g)	1 ~ 6	50 ~ 90	2 ~ 5
固形水酸基価 (mg KOH/g)	-	-	-
計算Tg (°C)	67	-28	73
溶剤組成	イソブタノール/トルエン	プロピレングリコールモノメチルエーテル	イソブタノール/トルエン

(注) 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。