


金属基材用スクリーン印刷向けアクリナル（ポリオールタイプ）

YS#6158 の柔軟性を向上させたものが YS#6900 です。



名称	YS#6158	YS#6900
加熱残分 (%)	43 ~ 47	52 ~ 56
粘度 (ガードナー)	Z1 ~ Z5	Z2 ~ Z6
溶液酸価 (mg KOH/g)	1 ~ 3	1 ~ 3
固形水酸基価 (mg KOH/g)	99	99
計算Tg (°C)	20	-11
溶剤組成	ブチルセロソルブアセテート /エチルジグリコール	ブチルセロソルブアセテート /エチルジグリコール

(注) 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。